

DURIXOL V35C

DURIXOL V35C je obzvláště intenzivní vysokovýkonný kalicí olej.

DURIXOL V35C

je ještě intenzivnější než DURIXOL 4. S výhodou se používá při kalení malých průřezů do 30 mm, zejména pokud má být dosaženo maximálního ochlazovacího účinku. Obzvláště se DURIXOL V35 osvědčuje při kalení výkovků z nelegovaných ocelí a při kalení či zušlechťování pevnostních a samořezných šroubů z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí pro tváření za studena.

Výhody DURIXOLU V35C jsou:

- vysoká ochlazovací účinnost
- dlouhodobé zachování ochlazovací rychlosti
- odolnost vůči stárnutí
- neutrální vůně
- nízká spotřeba oleje vzhledem k nízké viskozitě
- je lehce opraťelný z kalených dílů
- prakticky neomezená životnost

Technické údaje (směrné hodnoty)	DURIXOL 4	DURIXOL V35
Hustota při 20 °C	0,875	0,854
Viskozita při 20 °C	25,4 mm ² /s	18,5 mm ² /s
Viskozita při 40 °C	11,5 mm ² /s	12,6 mm ² /s
Viskozita při 50 °C	8,5 mm ² /s	6,8 mm ² /s
Bod vzplanutí COC	160 °C	160 °C
Bod hoření COC	180 °C	180 °C
Obsah tvrdého asfaltu	0	0
Doporučené teploty použití	50/80 °C	50/80 °C

Vodou rozpustné provedení

Na přání se dodává olej DURIXOL V35C také v emulgovatelném provedení. Tato varianta má označení DURIXOL V35 w.

Pro jakékoli další dotazy jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Zastoupení v ČR a SR:

ECOSOND s.r.o.

Provozovna: K Vodárně 531, 257 22 Čerčany

Tel./fax: +420 317 777 772-5

Email: ecosond@ecosond.cz

<http://www.ecosond.cz>